КЛЕЙ-РАСПЛАВ ДЛЯ КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫХ СТАНКОВ **NB-50**

ТИП КЛЕЯ
Клей-расплав на основе ЭВА-сополимеров для наклеивания кромки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для облицовывания прямолинейных и криволинейных деталей методом «софтформинг» материалом из шпона, ДБСП, ПВХ и АБС, а также для предварительного нанесения клеевого слоя на кромку. Успешно используется для обрабатывающих центров, низко- и высокоскоростных станков.

СВОЙСТВА
- Высокая скорость плавления
- Универсальное применение
- Высокая прочность склеивания

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Рабочая температура	180 - 200°C
Температура в помещении и рабочих материалов	> 15°C
Влажность древесины	8 — 10 %
Скорость передвижений при склеивании изделий	10 — 50 м/мин
Давление прессования	3 — 5 кг/см^2
Расход клея	110 — 220 г/м^2

УПАКОВКА
Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Минимальный срок хранения в сухом и прохладно месте (15-25°C) в закрытой оригинальной упаковке - 24 месяца.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Рекомендуется использовать аспирационное оборудование для отвода паров клея. Перед обращением с продуктом рекомендуется ознакомиться с листом безопасности.

МАРКИРОВКА
Не классифицируется как опасный согласно последней редакции «Акта об опасных к перевозке и хранению материалов» («The Dangerous Goods Act»).

РЕКОМЕНДАЦИИ
Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от пыли. Поверхность детали должна быть комнатной температуры. Оптимальный диапазон влажности древесины — около 8-10%. Температура воздуха не должна быть ниже 10 °C, в противном случае возможно слабое склеивание. Рекомендуем заблаговременно проверить температуры бака плавления и устройства для нанесения. Низкие температуры вызывают слабое сцепление, а при высоких температурах возможно разложение. При длительных перерывах в работе, температуру клея необходимо снизить до 160°C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид	Гранулы
Цвет	Белый
Основа	ЭВА-сополимер
Индекс плавления	35 - 55 г/10 мин (200 °C)
Вязкость	80000 ± 5000 мПа/с (200 °C)
Плотность	1,08 ± 0,05 г/см3
Точка размягчения	110 - 115 °C
Прочность на растяжение	11,6 МПа
Термоустойчивость	85°C

Информация носит рекомендательный характер. Подходящие условия определяются в соответствии с вашими условиями труда. На основании этой информации производитель не несет никакой ответственности за косвенный или случайный ущерб любого рода.